



ParkettOil Deluxe

Şeffaf

BAKIM MALZEMESİ



Sonradan empenyeleme için yoğun bakım yağı. Yüksek yağ oranı sayesinde, çok eskiden yağlanmış, kat oluşturmayan, yağlanmış zeminler bile tek bir uygulamadan sonra doygun bir yüzeye kavuşur.

- Çok zorlanmış; kat oluşturmayan, yağlanmış yüzeylerin bakımı için
- Özel olarak, yoğun bir temizlikten sonra sonradan empenyeleme için
- Tam yüzeyli bakım veya parsiyel düzeltme için ideal

Kullanım alanı:

Çok zorlanan yağlanmış ahşap zeminlerin bakımı için uygundur.

Ürün verileri

ÜRÜN NO.			
10466	1l	6	480
	5l	4	120

Katı cisim	45,4 ±2%
Depolama ve taşıma	36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir Dondan etkilenmez.
GISCODE	Ö60+

Uygulama talimatları

- Gevşek kirleri ve tozları önceden elektrikli süpürge, süpürge veya mopla temizleyin, ardından yüzeyi LOBA CleanFix veya Cleaner ile nemli bir şekilde silin. Sıkıca yapışmış kirler ve eski bakım malzemesi artıkları, önceden ile bir temel temizlik işlemi yapılarak temizlenmelidir. Bunun için de lütfen ilgili ürünlerin teknik bilgilerine dikkat edin.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.
- Kullanım alanına göre bakım talimatlarına uyun.
- Bir bakım katmanının uygulanması, özellikleri ve/veya parlaklık seviyesini değiştirebilir. Kayma önleme ve spor zemin temizliği için uygunluk test belgelerine dikkat edilmelidir.

İNCELTİCİ

Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA sprey şişesi, paspas veya bez / 10-30 ml/m² (30-100m²/l), zeminin emme kapasitesine bağlı olarak. LOBASAND SpecialPad ile tesviye.

KURUMA SÜRESİ

- 30-60 dakika sonra eşitleme
- 4 - 6 saat sonra üzerinde dikkatli bir şekilde yürünebilir.
- 12 saat sonra tam yüklenme ve kapatma.

Uygulama talimatları

UYGULAMA:

ParkettOil Deluxe sadece emici zeminlerde uygulanabilir, örn. çok eskimiş zeminlerde veya yoğun temizlik sonrasında. Makineyle eşitleme mutlaka gereklidir.

Kullanım izi bulunan kullanılmış zeminler

LOBA Cleaner veya LOBA ParkettSoap ile iyice temizleyerek, gerekiyorsa makineyle de eşitleyerek hafif aşındırıcı pedlerle (bej/yeşil) hazırlayın. Tamamen kurumadan sonra ParkettOil Deluxe'ü uygulayın ve yaklaşık 30-60 dakikalık bir nüfuz etme süresinden sonra tüm yüzeyi bir tek diskli parlatma makinesi ve alta döşenmiş LOBASAND bez SpecialPad ile eşitleyin.

Büyük yüzeylerde

SprayCleaner yöntemiyle çalışılabilir. ParkettOil Deluxe'ü püskürtme veya makineyle eşitleme yoluyla (beyaz/bej LOBASAND SpecialPad ile tek diskli parlatma makinesi) uygulayın.

Emici olmayan zeminlerde

örn. yeni döşenmiş veya çok az kullanılmış fabrika teslimi UV ile sertleşen yağla yağlanmış parke zeminlerde bakım yağı ahşap tarafından emilmeyebilir, nemlenme arızaları ve/veya kurumayı geciktirme durumları görülebilir. Bu zeminlerin bakımı için alternatif olarak örn. LOBA Permanent OilCare kullanılmalıdır.

Renkli zeminler için ipucu

Hafif bir renk tonu elde etmek için, alt zeminin uygun renginde 100 ml LOBA ImpactOil Color deneme kutusu eklemenizi öneririz.

- LOBA ImpactOil Color numunesini ve LOBA ParkettOil Deluxe'ü çalkalayın.
- Sadece uygulamadan hemen önce ekleyin.
- 1 L LOBA ParkettOil Deluxe'e en fazla bir 100 ml kutu ekleyin.
- İyice çalkalayın veya karıştırın (LOBA karıştırıcı ile mekanik olarak da mümkündür).
- LOBA ImpactOil Color ile karıştırılan bakım ürünü 24 saat içinde kullanılmalıdır. Daha uzun stabilite garanti edilmez.

ÖNEMLİ NOTLAR

Islak bezleri, pedleri ve diğer iş gereçlerini kapalı kaplarda saklayın, zımpara tozu ile birlikte yağı, kumaş bezler vb. ile suyla nemlendirin veya kapatılabilir kovalarda saklayın veya yangına neden olmayacak şekilde bertaraf edin, aksi takdirde kendi kendine tutuşma tehlikesi söz konusudur. Çalışma alanlarını uygulamalar ve kurutma esnasında iyice havalandırın.

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri, örn. fırça temizleyici gibi solventlerle temizleyin.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava cereyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBA Cover 400 kullanın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Etkileşim durumları: Halı altlıkları, mobilya ayakları, sandalye tekerlekleri, elastik parke ve montaj yapıştırıcıları gibi yumuşatıcı madde içeren malzemeler yumuşamalara ve renk değişikliklerine neden olabilir. Derzlerdeki tortular, dokunma hissine yönelik ve optik rahatsızlıklara neden olabilir. Saç boyaları, otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, vb. maddelerden kaynaklanan kirlenme durumları yüzeyde sürekli, geri dönüşü olmayan renk değişikliklerine neden olabilir.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıda uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretine sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.