

2K ImpactOil

Şeffaf



HIGH SOLID YAĞ



En yüksek gereklilikler için doğal zemin yağı

Ahşap zeminler için bitkisel içerikli 2K High Solid yağ. Mükemmel dayanıklılık katarak ahşabın doğallığını vurgular. Bu sayede hem resmi, hem de maksimum gerekliliklerin söz konusu olduğu özel alanlar, hatta ıslak alanlar için uygundur. Nüfuz etme tutumunun iyi olması sayesinde ahşap korunur, fakat ahşap, açık gözenekli ve nefes alma özellikli bir şekilde kalır. LOBA 2K teknolojisi sayesinde bakım ihtiyacı azalır ve aynı zamanda su ve kimyasallara karşı daha iyi dayanıklılık sağlanır.

- Yüksek oranda neme maruz kalan alanlar için uygundur
- Tek günlük sistemde zamandan tasarruf sağlayan uygulama
- Düşük tüketim, çok verimli
- Solvent içermeyen % 100 katı cisim
- Çalışma alanları için DIN EN 16165:2021-12'e uygun sertifikalı kayma önlemesi
- Güvenli ve kolay uygulama süresi
- Bir rulo uygulaması yeterlidir
- 24 saat sonra kullanılabilir
- EN 71-3 uyarınca çocuk oyuncakları için uygundur
- Oksim ve kobalt içermez

Kullanım alanı:

Ahşap zeminlerin empenyelemeli ilk işlemi için uygundur. Banyo, Wellness alanı, vb. gibi yüksek neme maruz kalan odalar için de uygundur DIN EN 16165:2021-12 Değerlendirme Sınıfı R10'a uygun olarak kayma önleyici. Çocuk oyuncakları için uygundur, DIN EN 71-3 - "Belirli elemanların dağılması" gerekliliklerini karşılar. Neredeyse tüm Avrupa ve egzotik ahşap türleri için uygundur. www.loba.de adresinde bulabileceğiniz LOBA ahşap türleri listesine dikkat edin. Herhangi bir şüphe durumunda fabrikaya danışılmalıdır.

Ürün verileri

ÜRÜN NO.			
10610	750 g	4	400
	2,5 kg	4	120

Depolama ve taşıma 36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir
Dondan etkilenmez.

GISCODE Ö10/DD+

Uygulama talimatları

- Kütleli karıştırın, 10:1 oranında sertleştirici dikkatli şekilde karıştırın (bir LOBA boya karıştırıcısı ile makine kullanılarak da karıştırılır). Kısmi miktarların karıştırılması gerekiyorsa bu miktarların mükemmel şekilde uygulanması gerekir. Karıştırmadan sonra şeffaf yağ 2 saat, renkli yağı 1 saat süreyle işlenebilir.
- Yüzey, tekniğe uygun şekilde zımparalanmış olmalıdır. Zemin kuru olmalı ve olası eski katmanlar, yağ, gres, silikon, zımpara tozu ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır.
- +15°C ila + 25°C oda sıcaklığı, +15°C ila +22°C zemin sıcaklığı, %40 - %65 bağıl nem, +18°C - + 25°C malzeme sıcaklıkları, maks. %12 ahşap neminde optimum işleme koşulları oluşur, çalışma mekanlarını yeterli şekilde havalandırın.
- Parkelerin zarar görmesini önlemek için, işleme sırasında, kullanım için ilgili mevsimde beklenen oda iklimi dikkate alınmalıdır.
- Malzemeyi zemine dökmeyin, LOBA cila kovasını kullanın.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.
- Bu ürün LOBA ve Wakol'un "Connected Systems"inin bir parçasıdır. Wakol parke yapıştırıcıları ile onaylanmış kombinasyonlar "Connected Systems Matrix" içinde bulunabilir: www.loba.de/connected-systems

İNCELTİCİ

Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA yağ rulosu mikro elyaf 60-80 / 30-60 ml (g)/m², zeminin emiciliğine bağlı olarak. LOBA bej özel ped ile eşitleme.

KURUMA SÜRESİ

- 12 saat sonra üzerinde yürünebilir.
- 24 saat sonra kullanılabilir.
- 5 gün sonra kapatma.
- LOBA Cover 400 ile daha önce kapatmak mümkündür, ayrıntılar için ürünle ilgili teknik bilgilere bakın.

RULO UYGULAMASI:

- Zemini hazırlayın.
- Yağı LOBA yağ rulosu mikro elyaf 60-80 ile ince bir şekilde sürün.
- Nüfuz etme süresi yaklaşık 1 saattir.
- Tek diskli parlatma makinesi ve alta döşenmiş LOBA bej özel pedle eşitleme işlemi yapın.

ÖNEMLİ NOTLAR

Püskürtme uygulaması için kullanıma izin verilmez.

Fazlalık malzeme, eşitleme sırasında tamamen çıkartılmalıdır.

Münferit egzotik ahşaplarda kurumayı geciktirme durumları görülebilir.

Islak bezleri, pedleri ve diğer iş gereçlerini kapalı kaplarda saklayın, zımpara tozu ile birlikte yağı, kumaş bezler vb. ile suyla nemlendirin veya kapatılabilir kovalarda saklayın veya yangına neden olmayacak şekilde bertaraf edin, aksi takdirde kendi kendine tutuşma tehlikesi söz konusudur. Çalışma alanlarını uygulamalar ve kurutma esnasında iyice havalandırın.

Spatula ile uygulama, sadece derzleri sızdırmaz ahşap zeminlerde mümkündür. Derzlere uygulanan yağ, uzun bir süre tamamen kurumaz.

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri, örn. fırça temizleyici gibi solventlerle temizleyin.

Yangına karşı koruma:

Kat oluşturan sistemler:

DIBt onayına uymak ve DIN EN 14342, Tablo 1 uyarınca Cfl-s1 yangına karşı koruma sınıfına ulaşmak için, cilalar için maks. 100 µm ve sert balmumu yağları için maks. 50 µm kuru film kalınlığı gereklidir.

Film oluşturmeyen sistemler:

DIN EN 14342, Tablo 1 uyarınca Cfl-s1 yangına karşı koruma sınıfına ulaşmak için 20 ila 60 g/m²'lik bir uygulama miktarına uyulmalıdır.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava cereyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBA Cover 400 kullanın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Kenar yapıştırma: Kaymaya dirençsiz bir şekilde yapıştırılmış parke, lambri zeminler, ahşap blok, yüksek kenarlı lamel parke ve yerden ısıtmada kullanılan parkeler ile nem değişme süresi kısa olan ahşap türleri (örn. kayın), oda iklimindeki (nem, sıcaklık) dalgalanmalarda çok fazla çalışır. Yağlar uygulanırken çatlama derzleri oluşabilir.

Genel notlar

Etkileşim durumları: Halı altlıkları, mobilya ayakları, sandalye tekerlekleri, elastik parke ve montaj yapıştırıcıları gibi yumuşatıcı madde içeren malzemeler yumuşamalara ve renk değişikliklerine neden olabilir. Derzlerdeki tortular, dokunma hissine yönelik ve optik rahatsızlıklara neden olabilir. Saç boyaları, otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, vb. maddelerden kaynaklanan kirlenme durumları yüzeyde sürekli, geri dönüşü olmayan renk değişikliklerine neden olabilir.

Connected Systems: tarafından test edilen ürünler, uygun şekilde işlendiğinde, yüzey işleme ve yapıştırıcı arasındaki kimyasal etkileşimin neden olduğu herhangi bir koyu renk değişimi oluşmayacak şekilde optimize edilir.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıda uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretiyle sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.