



2K ImpactOil Color

Çeşitli renkler

HIGH SOLID YAĞ RENKLİ



En yüksek gereklilikler için doğal zemin yağı

Ahşap zeminler için bitkisel renkli 2K High Solid yağ. Mükemmel dayanıklılık katarak ahşabın doğallığını vurgular. Bu sayede hem resmi, hem de maksimum gerekliliklerin söz konusu olduğu özel alanlar, hatta ıslak alanlar için uygundur. Nüfuz etme tutumunun iyi olması sayesinde ahşap korunur, fakat ahşap, açık gözenekli ve nefes alma özellikli bir şekilde kalır. LOBA 2K teknolojisi sayesinde bakım ihtiyacı azalır ve aynı zamanda su ve kimyasallara karşı daha iyi dayanıklılık sağlanır.

- Yüksek oranda neme maruz kalan alanlar için uygundur
- Tek günlük sistemde zamandan tasarruf sağlayan uygulama
- Düşük tüketim, çok verimli
- Solvent içermeyen % 100 katı cisim
- Tüm çeşitleri kendi aralarında karıştırılabilir
- Güvenli ve kolay uygulama süresi
- Çalışma alanları için DIN EN 16165:2021-12'e uygun sertifikalı kayma önlemesi
- EN 71-3 uyarınca çocuk oyuncakları için uygundur
- Oksim ve kobalt içermez

Kullanım alanı:

Parke ve ahşap zeminlerin profesyonelce boyanması için. Tercihen kalın gözenekli yapraklı ağaçlar (meşe, dişbudak) için uygundur. Ahşap zeminlerin empenyelemeli ilk işlemi için uygundur. DIN 51097 Değerlendirme Sınıfı B ve DIN EN 16165:2021-12 Değerlendirme sınıfı R10'a uygun olarak kayma önleyici. Çocuk oyuncakları için uygundur, DIN EN 71-3 - "Belirli elemanların dağılması" gerekliliklerini karşılar. Neredeyse tüm Avrupa ve egzotik ahşap türleri için uygundur. www.loba.de adresinde bulabileceğiniz LOBA ahşap türleri listesine dikkat edin. Herhangi bir şüphe durumunda fabrikaya danışılmalıdır. HardwaxOil ile yüzey işleminden önce parke ve ahşap zeminler renklendirilmesi için.

Ürün verileri

ÜRÜN NO.			
10610	750 g	4	400

Tüm renkler 100 ml'lik örnek dozlar halinde de mevcuttur.
10610-90 / Örnek Set/ 17 x 100 ml + 5 x 100 ml PreTone

Depolama ve taşıma 36 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir
Dondan etkilenmez.

GISCODE Ö10/DD+

Ürün verileri



Renk garantisi verilmez

Uygulama talimatları

- Kütleyi karıştırın, 10:1 oranında sertleştirici dikkatli şekilde karıştırın (bir LOBA boya karıştırıcısı ile makine kullanılarak da karıştırılır). Kısmi miktarların karıştırılması gerekiyorsa bu miktarların mükemmel şekilde uygulanması gerekir. Karıştırmadan sonra şeffaf yağ 2 saat, renkli yağı 1 saat süreyle işlenebilir.
- Yüzey, tekniğe uygun şekilde zımparalanmış olmalıdır. Zemin kuru olmalı ve olası eski katmanlar, yağ, gres, silikon, zımpara tozu ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır.
- +15°C ila +25°C oda sıcaklığı, +15°C ila +22°C zemin sıcaklığı, %40 - %65 bağıl nem, +18°C - +25°C malzeme sıcaklıkları, maks. %12 ahşap neminde optimum işleme koşulları oluşur, çalışma mekanlarını yeterli şekilde havalandırın.
- Parkelerin zarar görmesini önlemek için, işleme sırasında, kullanım için ilgili mevsimde beklenen oda iklimi dikkate alınmalıdır.
- Farklı uygulama yöntemlerinde kuruma süreleri ve tüketim gibi parametreler farklı olabilir.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.
- Kullanılan ahşabın kendi rengi, yapısı ve gözenekliliği, zımpara görünümünün temizliği, elde edilecek renk tonunu çok ciddi şekilde etkiler. Kendi kendinize test etmeniz için orijinal ağaç üzerinde derhal şantiyeye uygun zımparalama tekniği deneme yapmanızı ve gerekiyorsa iş sahibinden onay almak için renk tonu numunesi almanızı öneriyoruz.
- LOBA "Parke zeminlerin renklendirilmesi zımparalama talimatı"na dikkat edilmelidir.
- Renk seçeneklerini kullanmadan önce, elde edilebilen renk tonlarını ve görsel toplam etkiyi değerlendirmek için deneme olarak sürme işlemleri gerçekleştirmenizi öneriyoruz. Renk tonları kendi aralarında karıştırılabilir. Rengi açmak veya kapatma gücünü azaltmak için şeffaf çeşitleri karıştırılabilir. Homojen bir boya görünümü için pigment doyumu gerekir, bu nedenle inceltme maksimum üç renksiz ölçü ve bir renkli ölçü ile gerçekleştirilmelidir.

- Büyük yüzeyler için birden fazla kaba ihtiyaç duyulursa, toplam miktar çalışma başlangıcından önce bir çalışma kabında karıştırılmalıdır.
- Islatılmış yüzeylerde, pigmentlerin ahşaba derin bir şekilde nüfuz etmesi nedeniyle, yüzeyin daha sonra orijinal duruma dönmesi mümkün değildir.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.
- Bu ürün LOBA ve Wacol'un "Connected Systems"inin bir parçasıdır. Wacol parke yapıştırıcıları ile onaylanmış kombinasyonlar "Connected Systems Matrix" içinde bulunabilir: www.loba.de/connected-systems

İNCELTİCİ

Renk tonunu açmak veya kapatma gücünü azaltmak için şeffaf tiple karıştırın. Bir renkli ölçüye maks. 3 şeffaf ölçü.

UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA geniş spatula / Uygulama başına yaklaşık 30 g/m² (33 m²/kg), zeminin emiciliğine bağlı olarak. LOBA bej özel ped ile eşitleme.

KURUMA SÜRESİ

- 12 saat sonra üzerinde yürünebilir.
- 48 saat sonra kullanılabilir.
- 10 gün saat sonra tam yüklenme ve kapatma.
- LOBA Cover 400 ile daha önce kapatmak mümkündür, ayrıntılar için ürünle ilgili teknik bilgilere bakın.

ÖZEL EFEKTLER ELDE ETMEK İÇİN OPSİYONEL ÖN İŞLEM

Pigment mordanı:

- PreTone

Uygulama talimatları

UYGULAMA

Spatula uygulaması:

- Yağı LOBA geniş spatulayla uygulayın.
- Nüfuz etmesine izin verin.
- Yağ sürme işleminin başlangıcından yaklaşık 20 dakika sonra tek diskli parlatma makinesi ve alta döşenmiş LOBASAND bej SpecialPad ile eşitleme işlemi yapın.
- Spatula ile ikinci kat yağı sürün.
- Nüfuz etmesine izin verin.
- Yağ sürme işleminin başlangıcından yaklaşık 20 dakika sonra tek diskli parlatma makinesi ve alta döşenmiş LOBASAND bej SpecialPad ile eşitleme işlemi yapın.

Derzli zeminler ve pahlı lambri zeminler için ped uygulaması:

- 2K ImpactOilColor'u doğrudan bir LOBASAND bez SpecialPad'e uygulayın.
- Bir tek diskli parlatma makinesi desteğiyle yağı emdirin.
- Yeni bir (kuru) LOBASAND bej SpecialPad ile eşitleme işlemi yapın.
- Gece boyunca kuruma.
- 2K ImpactOilColor'u doğrudan bir LOBASAND bej SpecialPad'e uygulayın.
- Bir tek diskli parlatma makinesi desteğiyle yağı emdirin.
- Yeni (kuru) LOBASAND bej SpecialPad ile eşitleyin.

Bu teknoloji hakkında daha fazla bilgi, www.loba.de adresinde bulunan "Teknik Öneriler ve Püf Noktaları" bölümümüzde bulunabilir.

LOBA HARDWAXOIL İLE BİRLİKTE UYGULAMA

- 2K ImpactOil Color'u uygulayın, nüfuz etmesine izin verin
- Uygulamaya başladıktan yaklaşık 20 dakika sonra tek diskli parlatma makinesi ve SpecialPad Bej ile eşitleyin.
- Kuruma süresi 24 saat.
- HardwaxOil'i LOBA mikro fiber yağ rulosu 60 – 80 veya LOBA yağ fırçası ile ince ve eşit bir şekilde uygulayın (yaklaşık 40 – 60 ml/m² ; 20 m²/l).
- Çok emici zeminlerde, homojen dolgu elde etmek için, LOBASAND zımpara keçesi ile yapılacak ara zımparalama ve alta konulacak LOBASAND cırt cırt şeritle ek bir rulo uygulaması gerekli olabilir.

ÖNEMLİ NOTLAR

Püskürtme uygulaması için kullanıma izin verilmez. Fazlalık malzeme, eşitleme sırasında tamamen çıkartılmalıdır. Münferit egzotik ahşaplarda kurumayı geciktirme durumları görülebilir. Islak bezleri, pedleri ve diğer iş gereçlerini kapalı kaplarda saklayın, zımpara tozu ile birlikte yağı, kumaş bezler vb. ile suyla nemlendirin veya kapatılabilir kovalarda saklayın veya yangına neden olmayacak şekilde bertaraf edin, aksi takdirde kendi kendine tutuşma tehlikesi söz konusudur. Çalışma alanlarını uygulamalar ve kurutma esnasında iyice havalandırın. Spatula ile uygulama, sadece derzleri sızdırmaz ahşap zeminlerde mümkündür. Derzlere uygulanan yağ, uzun bir süre tamamen kurumaz.

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri, örn. fırça temizleyici gibi solventlerle temizleyin.

Yangına karşı koruma:

Kat oluşturan sistemler:

DIBt onayına uymak ve DIN EN 14342, Tablo 1 uyarınca Cfl-s1 yangına karşı koruma sınıfına ulaşmak için, cilalar için maks. 100 µm ve sert balmumu yağları için maks. 50 µm kuru film kalınlığı gereklidir.

Film oluşturmeyen sistemler:

DIN EN 14342, Tablo 1 uyarınca Cfl-s1 yangına karşı koruma sınıfına ulaşmak için 20 ila 60 g/m²'lik bir uygulama miktarına uyulmalıdır.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava cereyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değerleri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBA Cover 400 kullanın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Kenar yapıştırma: Kaymaya dirençsiz bir şekilde yapıştırılmış parke, lambri zeminler, ahşap blok, yüksek kenarlı lamel parke ve yerden ısıtmada kullanılan parkeler ile nem değişme süresi kısa olan ahşap türleri (örn. kayın), oda iklimindeki (nem, sıcaklık) dalgalanmalarda çok fazla çalışır. Yağlar uygulanırken çatlama derzleri oluşabilir.

Genel notlar

Etkileşim durumları: Halı altlıkları, mobilya ayakları, sandalye tekerlekleri, elastik parke ve montaj yapıştırıcıları gibi yumuşatıcı madde içeren malzemeler yumuşamalara ve renk değişikliklerine neden olabilir. Derzlerdeki tortular, dokunma hissine yönelik ve optik rahatsızlıklara neden olabilir. Saç boyaları, otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, vb. maddelerden kaynaklanan kirlenme durumları yüzeyde sürekli, geri dönüşü olmayan renk değişikliklerine neden olabilir.

Connected Systems: tarafından test edilen ürünler, uygun şekilde işlendiğinde, yüzey işleme ve yapıştırıcı arasındaki kimyasal etkileşimin neden olduğu herhangi bir koyu renk değişimi oluşmayacak şekilde optimize edilir.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.

® işaretiyle sahip sözcükler ve semboller en azından Almanya bölgesinde tescilli ve korunan marka haklarını temsil eder.