

2K UltraElastic

ekstra mat



MÜHÜRLEME



Elastik kaplamalar için su bazlı 2K poliüretan cila. Çok yoğun kullanımlar için. 2K UltraElastic, yüksek oranda dayanıklı bir koruyucu film ile açık derzleri kapatır ve kolay ve verimli bir temizlik yapılmasına olanak sağlar. Elastik, kimyasallar ve aşınmaya karşı mükemmel dayanıklılık.

- İzsisiz işleme
- PVC, linolyum, tasarım kaplamalar, vb. için özel olarak geliştirilmiştir.
- Kirlerin yapışmasını önleyerek temizleme işçiliğini azaltır
- Optimize edilmiş derz koruması zemini korur
- Çalışma alanları için DIN EN 16165:2021-12'e uygun sertifikalı kayma önlemesi

Kullanım alanı:

Düz veya hafif dokulu veya kabartmalı yüzeyli linolyum, PVC, CV ve tasarım kaplamalar. Aynı şekilde vulkanize edilmemiş kauçuk granülleri (EPDM) için de uygundur. DIN EN 16165:2021-12 Değerlendirme Sınıfı R10'a uygun olarak kayma önleyici.

Ürün verileri

Yüklenme



ÜRÜN NO.

11043



5 kg



2



96

Parlaklık derecesi
yaklaşık*

11

Katı cisim

37 ±2%

Viskozite DIN 4

32 ±2s

Depolama ve taşıma

12 ay depoda stabil şekilde muhafaza edilir

ADR'ye göre tehlikeli madde değildir. +5 ile +25°C arasında depolama.

Taşıma nedeniyle don hasarları oluşma tehlikesi yoktur.

ADR'ye göre tehlikeli madde değildir.

GISCODE

W3/DD+

2004/42/CE

Ürün için AB sınır değeri (Kat. A/j): 140 g/l (2010).

Bu ürün maksimum 100 g/l VOC içerir (sertleştiricili karışım).

*Parlaklık derecesi, cama doğru 60°'de ölçülür. Bu değer, katman kalınlığına ve kurutma sırasındaki iklim koşullarına (sıcaklık, bağıl nem) bağlıdır. Değerler sadece referans verme amaçlıdır.

Uygulama talimatları

- Kütleyi çalkalayın, 10:1 oranında sertleştirici ekleyin ve çalkalayarak karıştırın. Kısmi miktarların karıştırılması gerekiyorsa LOBA karıştırma bardağını kullanın veya miktarları tartarak belirleyin. Karıştırmadan sonra 2 saat süreyle işlenebilir.
- Zemin kuru olmalı ve olası eski katmanlar, yağ, gres, silikon ve diğer kirlilerden arındırılmış olmalıdır. +15°C ila +25°C oda sıcaklığı, +15°C- +22°C zemin sıcaklığı, %40 - %75 bağıl nem, +18°C - +25°C malzeme sıcaklıklarında optimum işleme koşulları oluşur, çalışma mekanlarını yeterli şekilde havalandırın.
- Malzemeyi zemine dökmeyin, LOBA cila kovaşını kullanın.
- Genel ve ürüne özel iş güvenliği talimatlarına dikkat edin. GISCODE ile ilgili ayrıntılı bilgileri www.wingis-online.de adresindeki işletme talimatlarında bulabilirsiniz.
- Malzemeyi iyice çalkalayın.

İNCELTİCİ

Ürün uygulamaya hazır şekilde ayarlanmıştır ve inceltilmemelidir!

UYGULAMA ALETLERİ / MALZEME TÜKETİMİ

LOBA cila rulosu mikro fiber 100-120 / yakl. 60-80 ml(g)/m² = 12-16m²/l(kg) uygulama başına.

ARA ZIMPARA

24 saat içinde ara zımpara olmadan, sonrasında sadece bir ara zımpara işlemiyle üzerine cila uygulanabilir. Son boyamadan önceki bir ara zımpara ile optik sonuç iyileştirilebilir. LOBASAND delikli ped P180 veya daha ince bir ürün, alternatif olarak LOBASAND zımparalama kafesi P180 veya daha ince bir ürün kullanın. Üzerine cila uygulama öncesinde özenli bir şekilde toz giderme işlemi yapın.

KURUMA SÜRESİ

- 2 saat sonra üzerinde dikkatli bir şekilde üzerinde yürünebilir, üzerine cila uygulanabilir.
- En erken 4 saat sonra ara zımpara.
- 24 saat sonra hafif kullanım.
- 5 gün saat sonra tam yüklenme ve kapatma.
- LOBA Cover 400 ile daha önce kapatmak mümkündür, ayrıntılar için ürünle ilgili teknik bilgilere bakın.
- Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması.

HAZIRLIK:

Düz veya hafif dokulu veya kabartmalı yüzeyli linolyum, PVC, CV ve tasarım kaplamalar:

Yeni kaplamalar,

- Üzerine cila uygulamaya ilişkin uygunluğu LOBA Anwendungstechnik veya kaplama üreticisi ile görüşün.

Hafif kirli kaplamaların yenilenmesi,

- Tek diskli parlatma makinesi ile temel temizlik yapın, altında LOBA özel ped yeşil ve LOBA CareRemover 1:4 uygulayın.
- Pis suyu bir sulu süpürgeyle emdirin veya berrak suyla nötralize edin ya da zemin temizleme makinesi kullanın.
- Cilalama öncesinde yüzeyi yeterince kurumaya bırakın.

Güçlü kirli kaplamaların yenilenmesi,

- Tek diskli parlatma makinesi ile temizlik parlatması yapın, altında LOBA Scrubberpad ve LOBA CareRemover 1:4 uygulayın.
- Pis suyu zemin temizleme makinesi ile toplayın.
- Cilalama öncesinde yüzeyi yeterince kurumaya bırakın.

Kauçuk granül

- Kuru olarak toz alın.

CİLALAMA:

- Hazırlık kapsamında, mevcut temizlik maddesi katmanlarının artıksız şekilde temizlenmesi sağlanmalıdır.
- Normal derecede yüke maruz kalan alanlar için bir kat cila hazırlayın
- Güçlü derecede yüke maruz kalan alanlar için bir kat daha hazırlayın.

Genel notlar

Kullanılan aletlerin temizlenmesi: Kullanılan aletleri derhal suyla temizleyin.

Yangına karşı koruma:

Kat oluşturan sistemler:

DIBt onayına uymak ve DIN EN 14342, Tablo 1 uyarınca Cfl-s1 yangına karşı koruma sınıfına ulaşmak için, cilalar için maks. 100 µm ve sert balmumu yağları için maks. 50 µm kuru film kalınlığı gereklidir.

Film oluşturmayan sistemler:

DIN EN 14342, Tablo 1 uyarınca Cfl-s1 yangına karşı koruma sınıfına ulaşmak için 20 ila 60 g/m²'lik bir uygulama miktarına uyulmalıdır.

Kuruma süresi: Belirtilen kuruma süreleri +20°C'de ve % 50 arasındaki bağıl nemde ve ayrıca çalışma mekanlarının özenli bir şekilde havalandırılması, hava cırcıyanının olmaması durumunda geçerlidir. Daha düşük sıcaklıklar, daha yüksek bağıl nem değeri, kötü havalandırma kurumanın gecikmesine neden olur. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce nemli temizlik yapmayın ve halı döşemeyin. Sertleşme durumuna ulaşılmadan önce yüzeyin kapatılması için LOBA Cover 400 kullanın. Ürüne özel bilgileri ilgili Teknik Bilgiler bölümünde bulabilirsiniz.

Etkileşim durumları: Halı altlıkları, mobilya ayakları, sandalye tekerlekleri, elastik parke ve montaj yapıştırıcıları gibi yumuşatıcı madde içeren malzemeler yumuşamalara ve renk değışikliklerine neden olabilir. Derzlerdeki tortular, dokunma hissine yönelik ve optik rahatsızlıklara neden olabilir. Saç boyaları, otomobil, motosiklet, bisiklet lastikleri, vb. maddelerden kaynaklanan kirlenme durumları yüzeyde sürekli, geri dönüşü olmayan renk değışikliklerine neden olabilir.

Kullanıcıya danışmanlık amacıyla bu belgede verilen bilgiler ve diğer notlar ve öneriler, şimdiye kadar sahip olunan deneyimlerin sonucunda edinilmiştir ve norm koşulları temel alır. Çok sayıdaki uygulama alanları ve uygulama koşulları nedeniyle, kullanıcıyı kendi başına denemeler yapmak veya LOBA Anwendungstechnik'e başvurarak teknik danışmanlık hizmeti alma konusunda kısıtlamıyoruz. Kaplama üreticisinin önerilerine ve güncel normlara dikkat edilmelidir. Sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz sadece Genel Çalışma Koşullarımıza göre belirlenir ve bu bilgilerle veya danışmanlığımızla genişlemez. Yeni bir teknik bilgi ortaya çıktığında eski teknik bilgi geçerliliğini yitirir.